

Opis produktu: Deski i płytki podłogowe z rdzeniem sztywnym

Poziomy klasy: Powyżej poziomu [above grade] / na poziomie [on grade] / poniżej poziomu [below grade]

Metoda instalacji: Pływająca - system zamków Drop Lock

NAJWAŻNIEJSZE UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI

Podłogi SPC Flooring są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego i nadają się do zastosowań nad poziomem gruntu, na poziomie gruntu i podziemnych. Podłogi NIE NALEŻY układać na powierzchniach zewnętrznych, w saunach, przydomowych ogrodach zimowych, przyczepach kempingowych, łodziach, kamperach, zadaszonych werandach, pomieszczeniach narażonych na zalanie lub domach, w których nie ma kontroli temperatury.

Podłoga SPC Flooring jest podłogą pływającą i należy zapewnić warunki umożliwiające jej swobodne rozszerzenie się i kurczenie. Podłogi nie należy przyklejać, przybijać ani mocować do podłoża. Najpierw należy przymocować na stałe szafki, półki, wyspy i inne podobne elementy, a następnie należy zamontować podłogę SPC Flooring wokół nich, pozostawiając odpowiednią szczelinę dylatacyjną. Podłogi SPC można montować pod szafkami umywalkowymi z nóżkami. Podłogi SPC Flooring można instalować pod toaletami; należy pozostawić odpowiednią przestrzeń dylatacyjną wokół kołnierza i użyć wysokiej jakości wodoodpornego 100% silikonowego uszczelnacza. Nie należy kotwić toalety przez materiał.

Podłoga SPC Flooring jest wodoodporną podłogą pływającą, ale nie należy jej używać do uszczelniania istniejącej podłogi przed wilgocią. Nie może ona hamować rozwoju pleśni ani zapobiegać problemom konstrukcyjnym związanym lub spowodowanym przez zalanie, nadmierną wilgoć, alkalia w podłożu lub warunki wynikające z ciśnienia hydrostatycznego. Niezależnie od lokalizacji, zawsze należy niezwłocznie usuwać stojącą wodę, mocz i inne płyny. Kwestie związane z wilgocią w miejscu pracy należy rozwiązać i skorygować przed instalacją. Przestrzenie dylatacyjne wokół potencjalnych obszarów mokrych należy wypełnić wyłącznie wodoodporną, 100% silikonową masą uszczelniającą.

Należy chronić podłogę SPC przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych stosując przyciemnianie okien przed promieniami UV. Montaż podłogi SPC Flooring nie jest zalecany w miejscach narażonych na duże obciążenia toczne.


Jeżeli podłoga ma być zainstalowana przez osobę trzecią, sugeruje się, aby właściciel domu był obecny podczas montażu w celu konsultacji/kierowania pracami. Właściciel i instalator powinni omówić montaż i układ podłogi, aby uzyskać maksymalną satysfakcję. Jeśli nie jest to możliwe, konsultacje powinny zostać przeprowadzone przed montażem. Właściciel/instalator bierze na siebie całą odpowiedzialność za jakość wykonanego montażu.

Narzędzia do instalacji:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Nóż uniwersalny | Prosta krawędź |
| Taśma miernicza | Przekładka 1/4" (6 mm) |
| Ołówek | Profilowany bloczek gwintujący |
| Pręt do ciągnięcia | Ochrona oczu |
| Młotek z miękkim bijakiem | Miotła |

Podkładki filcowe lub nylonowe
Opcjonalnie: Piła wyrzynarki, piła stołowa, piła ukośna, piła tarczowa, Otwornica, miernik wilgotności (drewno, beton lub oba)". Narzędzia mogą być dostępne do wypożyczenia w waszym lokalnym sklepie z artykułami gospodarstwa domowego.

Zapas przy zamówieniu	Należy zamówić o 10% więcej podłogi niż wynosi powierzchnia kwadratowa, aby uwzględnić straty i ścinki.
Tolerancje płaskości podkładu	¼" na 10 stóp (6 mm na 3 m) nachylenie nie większe niż 1" na 6 stóp (6 mm na 3 m, nachylenie nie większe niż 25 mm na 1,8 m) Należy unikać istotnych różnic wysokości. Wystające nierówności należy zeszlifować, a zagłębienia zaszpachlować.
Bariera paroszczelna (polifolia 6 mil. 0,15 mm)	Nie jest wymagana
Czy należy użyć podkładu?	Jeżeli podłoga SPC zawiera wstępnie przymocowaną podkładkę dźwiękochłonną, nie należy stosować żadnych dodatkowych podkładów dźwiękochłonnych ani podkładek, ponieważ spowoduje to unieważnienie Ograniczonej Gwarancji ADO FLOOR. Jeśli podłoga SPC nie zawiera podkładu, w sprawie instalacji podkładu prosimy o kontakt z dostawcą podkładu i ADOFLOOR.
Wymagania dotyczące aklimatyzacji	Nie jest wymagana
Wymogi przejściowe	Wymagane przy instalacji podłogi SPC w pomieszczeniu lub obszarze o powierzchni większej niż 50 stóp liniowych. (15,24 m) w dowolnym kierunku
Instalacja na schodach lub powierzchniach pionowych (ścianach)	Powoduje unieważnienie gwarancji
Montaż na istniejących podłogach z płytek ceramicznych	Nie jest wymagane wypełnianie linii spoin poniżej ¼" (6 mm) (należy pamiętać o wymaganej tolerancji płaskości podkładu)
Montaż na klej	Powoduje unieważnienie gwarancji
Zalecenia dla podłoża RH/MVER	85% wilgotności względnej / 8 lbs. MVER (Moisture Vapor Emission Rating) [Wskaźnik emisji pary wodnej]
Ogrzewanie promiennikowe	Dopuszczalne - Patrz strona 3
Wymagania dotyczące szczeliny dylatacyjnej	¼" (6 mm) wokół ścian obwodowych i obiektów zamocowanych na stałe, np. szafek lub wanien
Wymagane warunki środowiska wewnętrznego	50°F - 90°F (10°C - 32°C)
Definicja "wodoodporny"	Integralność strukturalna Podłóg SPC nie ulegnie pogorszeniu w wyniku kontaktu z wilgocią/wodą



INSTRUKCJA MONTAŻU DESEK I PŁYTEK PODŁOGOWYCH Z RDZENIEM TWARDYM



Opis produktu: Deski i płytki podłogowe z rdzeniem sztywnym

Poziomy klasy: Powyżej poziomu [above grade] / na poziomie [on grade] / poniżej poziomu [below grade]

Metoda instalacji: Pływająca - system zamków Drop Lock

INSTRUKCJE PRZEDINSTALACYJNE

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących montażu i/lub pielęgnacji i konserwacji podłóg SPC Flooring należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +90 242 236 36 00. Konsultacja umożliwi uniknięcie ewentualnych działań, które mogłyby spowodować utratę ograniczonej gwarancji ADO FLOOR.

Podłogi SPC Flooring nie wymagają aklimatyzacji przed montażem w zastosowaniach domowych pod warunkiem ich prawidłowego przechowywania. Jeśli przed montażem produkt jest narażony na ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury, należy pozostawić go w pomieszczeniu na 48 godzin, aby umożliwić aklimatyzację do temperatury od 15°C (59° F) do 32°C (90° F) oraz wilgotności względnej od 35% do 65%. Produkt powinien być przechowywany w pozycji poziomej w suchym miejscu z dala bezpośredniego działania promieni słonecznych. Nie pozostawiać w pobliżu przewodów grzewczych lub chłodzących. Wszelkie prace związane z wodą muszą być zakończone z dużym wyprzedzeniem przed montażem podłóg SPC Flooring. Nie należy przechowywać podłogi w niekontrolowanych warunkach otoczenia. Na przykład, nie należy przechowywać podłogi w garażu i na tarasach zewnętrznych. Podłogi składowane na płycie betonowej powinny być podniesione o co najmniej 4" (10,2 cm), aby umożliwić cyrkulację powietrza pod kartonami. Należy upewnić się, że wszystkie prace zostały zakończone, w tym: prace wykończeniowe, tynkarskie, hydrauliczne, malarskie itp.

Niewielkie różnice odcieni w obrębie tego samego numeru serii i/lub pomiędzy numerami serii przyczyniają się do naturalnego wyglądu podłogi SPC Flooring. Aby zminimalizować zauważalne zróżnicowanie odcieni, należy losowo wybierać deski z trzech różnych kartonów, aby zapewnić właściwe wymieszanie kolorów i odcieni. Przy montażu podłogi z kilku numerów serii należy upewnić się, że mieszanka obejmuje deski z różnych serii. Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie sprawdzić każdą deskę pod kątem wad wizualnych. Nie należy montować uszkodzonych desek. Numer serii to ośmiocyfrowa liczba oddzielona kropkami dziesiętymi, zaczynająca się od dwucyfrowego dnia, następnie dwucyfrowego miesiąca, a na końcu czterocyfrowego roku.

Product Name : 4213 5 MM IXPE CLICK 0.30 MM
WEAR 17.18X121.98 SIZE MICRO
BEVEL

Product Code : P.01-S4213-SWE-5-300-17.78X121.92BU

Quantity : 2,167 m²

Pro. Date : 30.07.2021 16:59:23

Batch : SPC 2323



Środki ostrożności w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia

Elektronarzędzia mogą być niebezpieczne. Należy je obsługiwać zgodnie z instrukcjami obsługi i środkami ostrożności wydanymi przez producenta. Niebezpieczne i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne obrażenia. Należy unikać wdychania cząstek unoszących się w powietrzu poprzez zakładanie środków ochrony osobistej, w tym: masek przeciwpyłowych zatwierdzonych przez NIOSH lub OSHA, okularów ochronnych i rękawic roboczych.

OCENA MIEJSCA PRACY

Przed przystąpieniem do montażu właściciel domu lub instalator musi upewnić się, że warunki panujące w miejscu pracy (w tym podłoże/wylewka, temperatura otoczenia i wilgotność względna) nie będą miały negatywnego wpływu na podłogę. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z niewłaściwym montażem lub złymi warunkami panującymi w miejscu instalacji.

Wilgotność

Sprawdź wilgotność wszystkich wylewek betonowych i zapisz wyniki. Kontrole wizualne nie są wiarygodne. Wilgotność należy sprawdzać nawet wtedy, gdy podłoga SPC Flooring jest wodoodporna, aby chronić otaczającą ją konstrukcję. Wykonaj testy w miejscach wokół drzwi zewnętrznych, w pobliżu ścian zawierających instalacje wodno-kanalizacyjne, w pobliżu ścian fundamentowych i na środku pomieszczenia. Wymagania dotyczące wilgotności różnią się w zależności od rodzaju podłoża/wylewki; proszę zapoznać się z poniższymi szczegółami odpowiadającymi odpowiedniemu podłożu.

Fundament typu Crawl Space

Betonowa płyta lub podłoże muszą być suche. Należy upewnić się, że przestrzenie szczelinowe mają otwarte otwory wentylacyjne przez cały rok, aby zapewnić właściwą cyrkulację powietrza i zapobiec gromadzeniu się wilgoci. Podłoże w przestrzeniach pełzających musi być całkowicie pokryte polietylenem o grubości 6 milimetrów (0,15 mm). Prześwit między ziemią a spodem legarów nie powinien być mniejszy niż 18" (45,7 cm), a powierzchnia wentylacji obwodowej powinna być równa 1,5% całkowitej powierzchni kwadratowej przestrzeni szczelinowej, lub zgodnie z przepisami.

DOPUSZCZALNE PODŁOŻA

Beton, sklejka, OSB, płyta pilśniowa, płyta wiórowa, drewno twarde (lite, konstrukcyjne, parkiet), płytki (ceramiczne, lastryko, kamienne, samoprzylepne), wykładzina winylowa bez amortyzacji, metal, VCT. Przed przystąpieniem do układania podłogi SPC Flooring należy spełnić wszystkie podane poniżej wymagania dotyczące podłoża.

WYMAGANIA OGÓLNE (WSZYSTKIE PODŁOŻA)

Podłoże musi być równe z dokładnością do 1/4" na 10 stóp (6 mm na 3 metry); bez nierówności lub wgłębień. Nachylenie podłoża nie powinno przekraczać 1" na 6 stóp. (25 mm na 1,8 m).

- Podłoże musi być czyste: bez gruzu budowlanego, ziemi, błota lub innych przedmiotów zalegających na podłożu lub do niej przylegających; w razie potrzeby należy je zeszkobać i zamieść przed montażem; nie powinny pozostać żadne wystające elementy gwoździ, gruzu lub metali.
- Na podłożu nie mogą oddziaływać warunki związane z wilgocią, które mogą uszkodzić zamontowaną podłogę.
- Podłoże musi być konstrukcyjnie stabilne i nie może się ugiąć.

PODŁOŻA BETONOWE

Występy i nierówności można usunąć poprzez szlifowanie; wgłębienia można wypełnić masą szpachlową przeznaczoną do stosowania przy układaniu podłóg.

- Utwardzać przez co najmniej 90 dni (dotyczy nowo ułożonych płyt betonowych).
- Podkład może być uszczelniony lub nie.
- Przy przeprowadzaniu testu pH zasadowość pomiędzy 7 a 9 (ASTM F710).
- Wilgotność powinna spełniać jedno z poniższych kryteriów:
- Maks. 4% przy testach z użyciem Tramex Concrete Moisture Encounter.
- Mniej niż 8 funtów na 1000 stóp kwadratowych (3,6 kg na 93 m²) na 24 godziny
- MVER (Moisture Vapor Emission Rating) [Wskaźnik emisji pary wodnej] przy zastosowaniu testu chlorku wapnia (ASTM F1869).
- 85% maks. podczas przeprowadzania testów wilgotności względnej (ASTM F2170).

PODKŁADY DREWNIANE (SKLEJKA, PŁYTA OSB, PŁYTA PILŚNIOWA, PŁYTA WIÓROWA, LITE DREWNO, LUAN)

Podkłady drewniane muszą być zatwierdzone przez A.P.A. z minimalną oceną "BB" lub "CC". Dla wyjaśnienia: A.P.A. jest skrótem organizacji pierwotnie znanej jako "American Plywood Association" [Stowarzyszenie ds. Płyt Wiórowych], a obecnie „The Engineered Wood Association” [Stowarzyszenie Producentów Drewna Technologicznego].

- Należy wykonać testy wilgotności za pomocą wiarygodnego miernika wilgotności w kilku miejscach. Odczyty wilgotności nie powinny nigdy przekraczać 14% dla podkładów ze sklejki, płyt OSB, płyt pilśniowych, płyt wiórowych i litego drewna twardego. Jeżeli odczyty wilgotności przekraczają 14%, należy je poprawić w miejscu montażu przed przystąpieniem do układania podłogi SPC Flooring.

PŁYTKI, LASTRYKO, PŁYTKA AZBESTOWA, PŁYTKA SPRĘŻYSTA, WYKŁADZINA WINYLOWA BEZ AMORTYZACJI I PODKŁADY METALOWE

Istniejąca podłoga musi być mocno przytwierdzona do podłoża konstrukcyjnego.

- Wypełnić linie fug większe niż 1/4" (6 mm) na płytkach ceramicznych, lastryko, płytkach kamiennych i podobnych podłogach za pomocą cementowej masy wyrównującej i łatającej.
- Montować tylko na jednej warstwie winylu.

INSTRUKCJA MONTAŻU DESEK I PŁYTEK PODŁOGOWYCH Z RDZENIEM TWARDYM



Opis produktu: Deski i płytki podłogowe z rdzeniem sztywnym

Poziomy klasy: Powyżej poziomu [above grade] / na poziomie [on grade] / poniżej poziomu [below grade]

Metoda instalacji: Pływająca - system zamków Drop Lock

DOPUSZCZALNE PODŁOŻA, C.D. PROMIENNIKOWE OGRZEWANIE PODPODŁOGOWE

Ten produkt może być instalowany na betonowych podkładach z promiennikowym ogrzewaniem podpodłogowym. Należy skonsultować się z producentem systemu ogrzewania promiennikowego, aby upewnić się, że system jest kompatybilny z podłogą winylową.

- Dopuszczalne są podłogowe systemy elektryczne i wodne.
- Elementy promiennikowe w podłodze muszą znajdować się minimum 1/2" (13 mm) poniżej podłogi.
- Temperatura powierzchni podłogi nigdy nie powinna przekraczać 85°F (29°C).
- System grzewczy powinien działać przez co najmniej dwa tygodnie przed montażem, aby skalibrować ustawienia temperatury.
- Montaż bezpośrednio nad elektrycznymi systemami mat grzewczych jest niedopuszczalny.

NIEDOPUSZCZALNE PODŁOŻA

- Wykładzina dywanowa/dywany
- Podłoga winylowa z amortyzacją
- Podłoga pływająca
- Laminate
- Parkiet na betonie
- Korek
- Drewno technologiczne na betonie podkładowe
- Sprężyste podłoża
- Drewno twarde na betonie
- Kauczuk

Przed przystąpieniem do układania podłogi SPC Flooring należy usunąć wyżej wymienione podłogi i pozbyć się starego kleju.

UWAGA: Jeśli zastanawiasz się nad usunięciem struktury podłogi elastycznej, która zawiera (lub przypuszczalnie zawiera) azbest, należy zapoznać się i postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie wolno szlifować, zamiatać na sucho, zgarniać na sucho, wiercić, piłować, śrutować, ani mechanicznie rozdrabniać lub kruszyć istniejącej elastycznej wykładziny podłogowej, podkładu, okładzin filcowych, bitumicznych, pozostałości kleju. Produkty te mogą zawierać włókna azbestowe i/lub krzemionkę krystaliczną. Należy unikać tworzenia się pyłu. Wdychanie takiego pyłu jest rakotwórcze i stanowi zagrożenie dla dróg oddechowych. Palenie tytoniu przez osoby narażone na działanie włókien azbestowych znacznie zwiększa ryzyko uszkodzenia ciała. Jeżeli nie ma się pewności, że produkt nie zawiera azbestu, należy założyć, że zawiera on azbest. Szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące usuwania wszystkich elastycznych pokryć podłogowych można znaleźć w dokumencie „Recommended Work Practices for Removal of Resilient Floor Coverings” [Zalecany sposób postępowania przy usuwaniu elastycznych wykładzin podłogowych] (rfci.com).

POMOCNE WSKAZÓWKI I PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU

Obszar pracy powinien być dobrze oświetlony. Odpowiednia widoczność zapewnia jednolitość koloru oraz wykrywanie i usuwanie wadliwych wizualnie desek. Podłoże musi być czyste i wolne od zanieczyszczeń.

- Należy podciąć framugi i obudowy drzwi za pomocą piły ręcznej ułożonej płasko na niepotrzebnym kawałku wykładziny podłogowej. Nigdy nie należy podcinać metalowych obudów drzwi.
- Należy upewnić się, że wyprofilowana krawędź dobijaka jest zabezpieczona i płasko przylega do deski przed lekkim uderzeniem miękkim młotkiem. Nigdy nie należy używać samego dobijaka do uderzania o krawędź desek.
- Ostrożnie usunąć istniejącą podstawę, listwy przypodłogowe lub progi. Można je ponownie wykorzystać do pokrycia szczeliny dylatacyjnej 1/4" (6 mm) wokół ścian pomieszczenia.
- Minimalna długość pierwszej i ostatniej deski wynosi 8" (20,3 cm). Jeśli ostatnia deska będzie krótsza niż 8" (20,3 cm), należy dostosować długość pierwszej deski. Pozostały fragment ostatniej deski może być użyty jako deska startowa w kolejnych rzędach.
- Minimalny odstęp między złączami końcowymi wynosi 8" (20,3 cm). Pamiętając o tym, należy zmieniać odległości między złączami końcowymi rząd po rzędzie, aby uzyskać bardziej przypadkową i realistyczną strukturę.

POMIESZCZENIA CAŁOROCZNE/TRZYSEZONOWE


Podłogi SPC Flooring są dozwolone w „pomieszczeniach trzysezonowych” tylko wtedy, gdy przed montażem spełniono poniższe kryteria:

- Maksymalna wielkość pomieszczenia 500 stóp kwadratowych (46,5 m²)
- Pomieszczenie musi być całkowicie zamknięte (dach, podłoga, ściany i okna) i nie może być narażone na działanie żadnych czynników zewnętrznych.
- Montaż musi odbywać się w temperaturze pokojowej pomiędzy 50°F a 90°F (10°C a 32°C).
- Należy pozostawić 3/8" (10 mm) przestrzeni dylatacyjnej wokół obwodu i wszystkich obiektów zamocowanych na stałe.

DOSTĘPNE LISTWY

Wybrane listwy i przejścia są dostępne w lokalnym sklepie z artykułami budowlanymi. Aby prawidłowo zamontować listwy, należy postępować zgodnie z instrukcją montażu.

Płytki musi być układana w układzie jodełki



INSTRUKCJA MONTAŻU DESEK I PŁYTEK PODŁOGOWYCH Z RDZENIEM TWARDYM

Opis produktu: Deski i płytki podłogowe z rdzeniem sztywnym


Poziomy klasy: Powyżej poziomu [above grade] / na poziomie [on grade] / poniżej poziomu [below grade]

Metoda instalacji: Pływająca - system zamków Drop Lock

ZAKŁADANIE

JODEŁKA


1



Zamontuj pierwsze 2 deski:

Weź 2 deski, A & B, oraz kwadrat T. Opuść deskę B krótszym bokiem w długi bok deski A. Użyj kwadratu T, aby idealnie wyrównać obie deski. Następnie należy delikatnie stuknąć młotkiem PVC, aby połączyć ze sobą deski.

2



Zamontuj trzecią deskę:

Ustaw pod kątem długi bok trzeciej deski (A) w stosunku do krótkiego boku drugiej deski (B). Użyj kwadratu T, aby idealnie wyrównać dwie deski. Upewnij się, że strona z rowkiem deski jest zawsze skierowana do wewnątrz. Kontynuuj wykończenie pierwszego rzędu.

3



Kontynuuj montowanie pierwszych trzech rzędów

Kontynuuj montowanie poprzez zmianę każdego rzędu z deską A lub deską B


4



Przygotowanie do wypełnienia luk

Użyj prostej krawędzi i umieść ją na wierzchołkach trójkątów skierowanych do siebie. Narysuj linię za pomocą ołówka.


5



Przygotowanie do wypełnienia luk

Umieść swój kwadrat T pionowo do punktu trójkąta. Narysuj Twoją drugą linię.

6



Przycinanie desek

Użyj noża do cięcia/piły tarczowej oraz prostego ostrza i wytnij półprodukty podążając za liniami. Kontynuuj pracę z deskami skierowanymi do siebie i wyrównaj przy ścianie. Pozostałe przycięte kawałki można wykorzystać przy wykończeniu pomieszczenia.

7



Naprzemienne deski

Kontynuuj każdy następny rząd, umieszczając najpierw deskę A w rzędzie. Zmierz odległość od ściany na początku i na końcu rzędu za pomocą taśmy mierniczej i odpowiednio przytnij deski nożem tnącym. Kontynuuj montaż, poprzez zmianę deskę B, a po niej deskę A

8



Demontowanie klina

Umieść dolną część klina montażowego pod deskę, która ma zostać zdemontowana i delikatnie uderzyć młotkiem w sąsiednią deskę.

INSTRUKCJA MONTAŻU DESEK I PŁYTEK PODŁOGOWYCH Z RDZENIEM TWARDYM

Opis produktu: Deski i płytki podłogowe z rdzeniem sztywnym

Poziomy klasy: Powyżej poziomu [above grade] / na poziomie [on grade] / poniżej poziomu [below grade]

Metoda instalacji: Pływająca - system zamków Drop Lock

ZAKŁADANIE

JODEŁKA

9



Rozluźnienie desek



Powoli podnieś deskę do góry i podnieś ją luźno

DOPASOWANIE WOKÓŁ OBIEKTÓW O NIEREGULARNYCH KSZTAŁTACH

Wykonaj szablon, aby dopasować go wokół rur lub obiektów o nieregularnych kształtach. Umieść wzór na desce i odrysuj. Wytnij wzdłuż linii śladu używając noża lub wyrzynarki, i ułóż deskę.

Alternatywnie można używać otwornicy przy cięciu desek, które mają pasować wokół rur.

Uwaga: Należy pamiętać o pozostawieniu co najmniej 1/4" (6mm) przestrzeni dylatacyjnej wokół wszystkich stałych przedmiotów, szafek i metalowych ościeży drzwi.



WYKOŃCZENIE PRACY

Usuń podkładki dystansowe. Zakryj przestrzenie dylatacyjne czwórcokrągłymi lub innymi listwami, uważając, aby nie przytrzasnąć lub nie przygnieść podłogi. Gwoździe powinny wchodzić w ścianę, a nie w podłogę.

Wypełnij wszelkie przestrzenie dylatacyjne wokół potencjalnie mokrych miejsc (np. lodówki, wanny itp.) za pomocą wysokiej jakości, wodoodpornego 100% uszczelnacza silikonowego.

Pamiętaj, że użycie koordynujących formy typu T jest wymagane przy instalowaniu podłogi SPC w pomieszczeniu lub na obszarze większym niż 50 stóp liniowych (15,24 metra) w każdym kierunku, tak by podłoga była podzielona na sekcje nie większe niż 50ft x 50ft (15,24 metra x 15,24 metra) na każdą sekcję.

Zachowaj i zabezpiecz resztki desek. Nie wyrzucaj ich, ponieważ są one kolorystycznie dopasowane (przez barwnik) do Twojej podłogi. Mogą one zostać użyte do wymiany w przypadku gdy będziesz musiał wymienić deskę w przyszłości.

INSTRUKCJA MONTAŻU PANELI I PŁYTEK PODŁOGOWYCH RIGID CORE

Opis produktu: Panele i płytki podłogowe Rigid Core
Poziomy oceny: Powyżej średniej / średnia / poniżej średniej
Metoda montażu: Floating - Drop and Lock

WYMAGANIA ODNOŚNIE PODKŁADU

EPLF +
 EPLF ++
 MMFA +
 MMFA ++

Minimalne wymagania EPLF / MMFA (grupa 1)
 Wyższe wymagania EPLF / MMFA (grupa 1)
 Minimalne wymagania MMFA (grupy 1 i 2)
 Wyższe wymagania MMFA (grupy 1 i 2)
 *Produkty firmy ADO Floor znajdują się w grupie 2 MMFA
****Podkład wymagany jest tylko w przypadku podłóg SPC
 które nie zawierają wstępnie zamontowanego podkładu.**

1. Ochrona podłogi


Kompensacja nierówności podłoża (PC)

W celu mechanicznej ochrony podłogi i zapobieganiu szczelinom konieczne jest posiadanie możliwości kompensowania małych, punktowych nierówności. W przeciwnym wypadku podłoga może ulec uszkodzeniu, zwłaszcza w miejscu łączeń.



Ochrona przed wilgocią (SD)

W przypadku podłogi mineralnych zabezpieczenie przed wilgocią jest obowiązkowe, celem zapobieżenia uszkodzeniu podłogi. Można je osiągnąć z pomocą dodatkowej paroizolacji lub przy pomocy odpowiednio przystosowanego podkładu izolacyjnego.



Odporność na obciążenie (DL, CC, CS)


Codzienne użytkowanie poddaje podłogę i podkład dużym obciążeniom. W związku z czym podkład musi być w stanie wytrzymać obciążenia statyczne (CC: meble), obciążenia dynamiczne (DL: chodzenie) i obciążenia chwilowe (CS) przez cały okres użytkowania. Tylko w ten sposób można trwale zabezpieczyć podłogę a przede wszystkim jej system połączeń.



Obciążenie dynamiczne podczas chodzenia DL

Obciążenie dynamiczne podczas chodzenia DL

Przykład dla podkładu laminatu



Obciążenia statyczne CC:

Przykład dla podkładu laminatu




Obciążenia chwilowe CS:

Przykład dla podkładu laminatu



Odporność na uderzenie (RLB)

Spadające przedmioty mogą nieodwracalnie uszkodzić powierzchnię laminatu. Oprócz jakości samej podłogi decydującą rolę odgrywa zastosowany podkład. Ma on silny wpływ na dopuszczalną wysokość/siłę upadku, która nie pozostawi żadnych uszkodzeń.



INSTRUKCJA MONTAŻU PANELI I PŁYTEK PODŁOGOWYCH RIGID CORE

Opis produktu: Panele i płytki podłogowe Rigid Core
Poziomy oceny: Powyżej średniej / średnia / poniżej średniej
Metoda montażu: Floating - Drop and Lock

WYMAGANIA ODNOŚNIE PODKŁADU


EPLF +
 EPLF ++
 MMFA +
 MMFA ++

Minimalne wymagania EPLF / MMFA (grupa 1)
 Wyższe wymagania EPLF / MMFA (grupa 1)
 Minimalne wymagania MMFA (grupy 1 i 2)
 Wyższe wymagania MMFA (grupy 1 i 2)
 *Produkty firmy ADO Floor znajdują się w grupie 2 MMFA
****Podkład wymagany jest tylko w przypadku podłóg SPC
 które nie zawierają wstępnie zamontowanego podkładu.**

2. Podniesienie komfortu użytkowania

Pochłanianie dźwięku (IS)

Przenoszenie dźwięku kroków do pomieszczenia poniżej jest określane mianem impact sound IS. Odpowiedni podkład w połączeniu z zastosowaną podłogą może znacząco zredukować przenoszenie dźwięku.



Redukcja emitowanego dźwięku (RWS)

Odgłos chodzenia odbierany w tym samym pomieszczeniu nazywany dźwiękiem emitowanym. Ze względu na naturę podłogi dźwięk ten jest względnie głośny. Jednakże rodzaj zastosowanego podkładu ma na jego poziom wyraźny wpływ. Niestety na ten moment brak ogólnie respektowanego testu, ponieważ standard badań jest wciąż opracowywany. W związku z powyższym, na ten moment, brak zalecanych wartości w tym zakresie.




Izolacja termiczna (R_{λ})

Podłogi laminowane lub winylowe typu click uważane są za podłogi zimne i zapewniają stosunkowo niską izolacyjność termiczną. Podkład może zatem znacznie poprawić właściwości termoizolacyjne podłogi i zwiększyć komfort użytkowania poprzez wyższą temperaturę powierzchni.



System ogrzewania podłogowego ($R_{\lambda, B}$)

Wiele podłóg nadaje się do zastosowania w systemach ogrzewania podłogowego. Rozróżnia się instalację ogrzewania pod podkładem (np. ogrzewanie wodne) i powyżej podkładu (np. elektryczne folie grzewcze). Aby pracować wydajnie i ekonomicznie, w pierwszym przypadku (ogrzewanie pod podkładem) wartość R podkładu powinna być jak najniższa. W drugim przypadku (ogrzewanie nad podkładem) wartość R podkładu powinna być jak najwyższa. Pozwala to na wydajną i ekonomiczną pracę systemu grzewczego. Zasadniczo opór cieplny podłogi (podłoga plus podkład) nie powinien przekraczać 0,12 m K/W.



INSTRUKCJA MONTAŻU DESEK I PŁYTEK PODŁOGOWYCH Z RDZENIEM TWARDYM



Opis produktu: Deski i płytki podłogowe z rdzeniem sztywnym

Poziomy klasy: Powyżej poziomu [above grade] / na poziomie [on grade] / poniżej poziomu [below grade]

Metoda instalacji: Pływająca - system zamków Drop Lock

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

CODZIENNA KONSERWACJA

Należy regularnie zmywać, odkurzać, zmywać używając wilgotnego mopa lub odkurzacza (bez funkcji trzepaczki), aby usunąć wszelkie cząsteczki, które mogłyby spowodować ścieranie lub powstanie zarysowań na podłodze.

- Do usuwania plam i zabrudzeń należy używać wilgotnego mopa. Stosować dowolny środek do czyszczenia podłóg o neutralnym pH.
- W przypadku lekko zabrudzonych powierzchni czyścić wodą destylowaną.
- Gdy ściereczka/mop ulegnie zabrudzeniu, należy ją wypłukać lub wymienić na czystą. Po umyciu pozostałe smugi i plamy należy usuwać czystą, suchą ściereczką.
- Unikać rozlewania na podłogę produktów kwaśnych (soków, napojów bezalkoholowych, wina itp.). Natychmiast usuwać powstałe plamy.
- Należy natychmiast usuwać stojącą wodę, mocz zwierząt lub inne płyny.
- Należy unikać rozlewania farb, barwników lub ostrych chemikaliów.
- NIE NALEŻY używać myjki parowej.
- NIE NALEŻY odkurzać za pomocą odkurzaczy z funkcją trzepaczki lub szczotki obrotowej.
- NIE NALEŻY używać żadnych środków czyszczących zawierających wosk, olej lub substancje polerujące, ponieważ powoduje to powstanie matowej powłoki.
- NIE NALEŻY używać wełny stalowej ani szorowarki, ponieważ mogą one porysować podłogę.
- NIE NALEŻY używać żadnych preparatów do kurzu, ponieważ mogą one spowodować śliskość podłogi lub uszkodzić jej wykończenie.
- NIE NALEŻY używać octu.
- NIE NALEŻY stosować żadnych uniwersalnych lub wielozadaniowych środków czyszczących.
- NIE WOLNO używać mokrych nakładek do zmywania. Należy stosować suche szczotki do zmywania.

NAPRAWA PODŁÓG

- Do usuwania lekkich zarysowań użyj nakładki ściерnej z melaminy.
- Głębokie zadrapania mogą wymagać wymiany desek. Film o wymianie desek jest dostępny na YouTube.

PROFILAKTYCZNE DZIAŁANIA OCHRONNE

Należy zabezpieczyć podłogę podczas używania wózków do przenoszenia mebli lub urządzeń. Mogą być potrzebne folie ochronne i/lub sklejka. Nigdy nie przesuwaj ani nie tocz ciężkich mebli lub urządzeń bezpośrednio po podłodze.

- Na wszystkich nogach mebli należy stosować płaskie podłogowe nakładki ochronne (nylonowe lub filcowe). Nakładki ochronne należy czyścić od czasu do czasu, aby usunąć żwir, który może się w nich osadzić i powodować zarysowania.
- Należy zminimalizować ilość wnoszonych cząstek ściernych i brudu, umieszczając maty po obu stronach drzwi zewnętrznych i używając dywaników w miejscach o dużym natężeniu ruchu.
- Pod krzesłami na kółkach należy stosować maty ochronne, a kółka meblowe utrzymywać w czystości.
- Nie należy używać mat z podłożem gumowym, które są oznaczone przez producenta jako „trwałe w kolorze”. Przy wszystkich wjazdach należy rozłożyć nieplamiące, winylowe maty lub tkane dywaniki, aby uniknąć przebarwień spowodowanych asfaltowymi podjazdami oraz aby zapobiec wnoszeniu brudu i żwiru na podłogę. Maty na podłożu gumowym i lateksowym zawierają substancję chemiczną (przeciwutleniającą), która zapobiega wykruszaniu podłoża; to właśnie ta substancja chemiczna może trwale zabarwić podłogę.
- Zalecamy użycie twardych (nie-kolcowanych), nie gumowych mat pod krzesła, aby chronić podłogę przed kółkami krzesel biurowych. Lekkie, jeżdżące meble powinny być wyposażone w szerokopowierzchniowe, nieplamiące kółka zaprojektowane dla podłóg o twardej powierzchni. Takie kółka powinny mieć szerokość co najmniej 1" (2.5 cm) i średnicę co najmniej 2" (5.1 cm).
- Należy często przycinać pazury zwierząt domowych.
- Przed chodzeniem po podłodze należy zdjąć buty z ćwiekami, kolcami lub wyjątkowo spiczastymi obcasami.

INSTRUKCJA MONTAŻU DESEK I PŁYTEK PODŁOGOWYCH Z RDZENIEM TWARDYM



Opis produktu: Deski i płytki podłogowe z rdzeniem sztywnym

Poziomy klasy: Powyżej poziomu [above grade] / na poziomie [on grade] / poniżej poziomu [below grade]

Metoda instalacji: Pływająca - system zamków Drop Lock

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA PRODUKTY I ZAKRES

Gwarancję można zarejestrować online na stronie www.adofloor.com.

Firma ADO Floor gwarantuje, że podłogi SPC Flooring są wolne od wad fabrycznych i przy normalnym użytkowaniu i konserwacji nie będą się zużywać, blaknąć ani plamić, co spowodowałoby utratę pierwotnego wzoru i koloru, a integralność strukturalna podłogi nie ulegnie istotnemu uszkodzeniu na skutek działania wody przez określony czas od daty zakupu, zgodnie z tabelą gwarancji z prawej strony. Niniejsza Ograniczona Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie pod warunkiem, że podłoga objęta niniejszą gwarancją została zainstalowana i jest konserwowana zgodnie z Instrukcją Montażu SPC Flooring.

PRZED MONTAŻEM

Firma ADO Floor gwarantuje, że jej podłogi są wolne od wad wizualnych. Klient i/lub jego instalator powinni dokładnie sprawdzić każdy element przed montażem. Elementy, które wydają się być wadliwe, nie powinny być montowane. ADO Floor nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek reklamację dotyczące podłóg zamontowanych z wadami wizualnymi.

MONTAŻ

Niniejsza Ograniczona Gwarancja obejmuje wyłącznie materiały, pod warunkiem, że podłoga została zamontowana zgodnie z Instrukcją Montażu SPC Flooring. Instrukcje są okresowo aktualizowane i montaż podłogi musi być zgodny z instrukcjami aktualnymi w momencie montażu.

WYMIANA/NAPRAWA

ADO Floor zastrzega sobie prawo do naprawy podłogi i/lub skorzystania z własnych instalatorów w celu wymiany podłogi. Jeśli ADO Floor naprawi lub wymieni podłogę w wyniku reklamacji gwarancyjnej, klient będzie zobowiązany do usunięcia na własny koszt wszelkich przedmiotów umieszczonych na reklamowanych powierzchniach po pierwotnym montażu. W przypadku, gdy ADO Floor dokona naprawy lub wymiany podłogi objętej niniejszą Ograniczoną Gwarancją, niniejsza Ograniczona Gwarancja pozostanie w mocy w odniesieniu do takiej podłogi przez okres ograniczony do pozostałego kwalifikującego się okresu obowiązywania pierwotnej Ograniczonej Gwarancji.

WARUNKI GWARANCJI

Jeżeli wada objęta niniejszą Ograniczoną Gwarancją zostanie wykryta w okresie gwarancyjnym i zgłoszona do ADO Floor, wówczas ADO Floor dostarczy nowy materiał podłogowy o podobnym kolorze, wzorze i jakości w celu zastąpienia uszkodzonej powierzchni.

W przypadku pytań dotyczących warunków niniejszej Ograniczonej Gwarancji należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta ADO Floor pod numerem telefonu +90 242 236 36 00. ADO Floor zastrzega sobie prawo do sprawdzenia podłogi, zażądania próbek, zabezpieczenia zdjęć lub innych informacji, które mogą być wymagane w celu ustalenia charakteru roszczeń wynikających z niniejszej Ograniczonej Gwarancji.

WYŁĄCZENIA

Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obejmuje następujących elementów:

- Niezadowolony klient lub uszkodzenie w wyniku niewłaściwego montażu lub konserwacji, w tym użycia niewłaściwych środków czyszczących lub wykończeniowych, nierówności powierzchni. Więcej szczegółów można znaleźć w Instrukcji Montażu podłóg SPC Flooring.
- Uszkodzenia spowodowane ogniem, spalaniem, zniszczeniami w wyniku działania siły, zalaniem, rozlaniem, zarysowaniami, ścieraniem, szorowaniem, poplamieniem, prowadzeniem prac budowlanych lub instalacyjnych.
- Uszkodzenia spowodowane przez funkcję trzepaczki odkurzacza, wgniecenia lub uszkodzenia spowodowane butami na ostrych obcasach, niewłaściwe obciążenia toczne, kółka, krzesła lub inne meble bez odpowiednich ochraniaczy podłogowych oraz skaleczenia ostrymi przedmiotami.
- Zmiany w kolorze lub połysku spowodowane wystawieniem na działanie promieni słonecznych lub użyciem mat z gumowym spodem.
- Zastosowanie w warunkach zewnętrznych.
- Utrata połysku.
- Niewielkie różnice w odcieniu, kolorze lub fakturze między próbkami lub wydrukowanymi kolorowymi fotografiami lub ilustracjami a dostarczonym produktem.
- Podłogi sprzedane jako „nieregularne”, materiały próbne lub bez gwarancji „w widocznym stanie”.

*DEFINICJE/DO UWZGLĘDNIENIA:

Zużycie: musi nastąpić przez warstwę ścierną w takim stopniu, aby nadrukowany wzór został naruszony lub zmieniony.

Blaknięcie: musi być w takim stopniu, aby podłoga była trwale odbarwiona. Plamy: muszą pochodzić z normalnych domowych środków czyszczących, środków chemicznych lub rutynowej pielęgnacji i konserwacji.

Zniszczenie w wyniku zalania: obejmuje uszkodzenia strukturalne samej podłogi spowodowane działaniem wody w standardowych warunkach (nie obejmuje zalania).

• Podłoga ta nie powinna być stosowana do uszczelniania istniejącej podłogi przed wilgocią, jest to podłoga pływająca, która jest wodoodporna, ale nie może ona zapobiegać problemom związanym lub spowodowanym przez zalanie, nadmierną wilgoć lub alkalia w podłożu lub warunki wynikające z ciśnienia hydrostatycznego.

• Gwarancją objęte są wyłącznie techniki montażu opisane w instrukcji montażu podłogi SPC. ADO Floor nie udziela gwarancji na montaż SPC Flooring wymagające niestandardowych cięć, takich jak narożniki ścięte pod kątem 45 stopni i krawędzie serpentynowe. ADO Floor nie udziela gwarancji na podłogi SPC Flooring, w przypadku których podłoga jest przymocowana na stałe (klejona lub przybijana) do podłoża, ponieważ podłogi SPC Flooring są podłogami pływającymi.

• Straty wynikające z utraty czasu, niedogodności, przypadkowych wydatków (takich jak rozmowy telefoniczne, robocizna i/lub materiały) poniesionych w związku z usunięciem lub ponowną instalacją uszkodzonego materiału oraz wszelkie inne przypadkowe lub wynikowe szkody. Niektóre państwa i okręgi nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wynikowych, w związku z czym powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą nie mieć zastosowania. Ograniczona Gwarancja daje określone prawa, a klientowi mogą przysługiwać inne prawa, które różnią się w zależności od państwa lub okręgu.

Niniejsza ograniczona gwarancja zastępuje wszelkie inne gwarancje, wyrażone lub dorozumiane. Prosimy o zachowanie paragonu. Firma ADO Floor wymaga przedstawienia ważnego dowodu zakupu w postaci paragonu, faktury lub oświadczenia, na którym widnieje data, produkt oraz miejsce zakupu. Oryginalne paragony są podatne na blaknięcie z upływem czasu. Zalecamy wykonanie kserokopii lub skanu paragonu dla celów przyszłej gwarancji.

GWARANCJA WŁASNA

Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy oraz pierwotnego miejsca instalacji i nie podlega przeniesieniu, a w odniesieniu do gwarancji w celach mieszkaniowych dotyczy wyłącznie właściciela domu.

Roszczenia z tytułu niniejszej ograniczonej gwarancji należy kierować na następujący adres:

Dział Gwarancji ADOFLOOR
ADOPEN Plastik ve İnşaat San. A.Ş
Antalya Organized Industrial Zone
3th Stage. 35. Street No: 3
Antalya/TURKEY

